

## 軟質系床用コーティングシステム

<p>UV硬化型光触媒 UV水系Newリスタコート2</p> <p><u>被膜型（水系）</u></p>	<p>用途：Pタイル・長尺シート等のトップコーティング剤 完全硬化時 鉛筆硬度：2H～3H 耐久期間：通常歩行で6ヶ月～1年(使用状況による) 光沢度：80&lt; 塗布可能面積：70～90㎡/・</p>
--	--

<p>水系下地剤</p> <p>1)Pタイル、長尺用 2)フローリング用 があります。</p>	<p>用途: リスタコート塗布時の下地剤</p> <p>リスタコートの密着性・光沢性・吸い込み防止性の向上リスタコートを塗布する前に、素材に本剤をあらかじめ1～数層塗っておくことにより、密着性能・光沢を高めることができ、素材への吸い込み防止にも役立つ。</p> <p>また、本剤を塗り重ねる層数により、仕上がりの光沢を調整できる。(多く塗り重ねた方が、仕上がりの光沢度が高い)</p> <p>ワックスモップで、ワックスと同じ要領で塗布します。また、乾燥機等で強制乾燥をかけ、乾燥時間を短縮させることもできます。</p>
---	---

<p>光触媒 NEWリスタコート2</p> <p><u>シリコン系混合物</u> <u>被膜型</u></p>	<p>用途：Pタイル・長尺シート等の軟質系床材トップコーティング剤 完全硬化時 鉛筆硬度：4H～6H 耐久期間：通常歩行で2～6ヶ月（使用状況による） 光沢度：80～90（光沢測定器による計測） 塗布可能面積：約80～100㎡/リットル</p>
---	--

<p>光触媒 水系Newリスタコート2</p> <p><u>被膜型（水系）</u></p>	<p>用途：Pタイル、長尺シート等のトップコーティング剤(ツヤあり) 完全硬化時 鉛筆硬度：2H～3H 耐久期間：通常歩行で2～6ヶ月(使用状況による) 光沢度：80&lt; 塗布可能面積：70～90㎡/・</p>
---	---